EP Color Struktur

Beskrivning

Eporoc EP Color Struktur är en fogfri och halkskyddad golvbeläggning bestående av högkvalitativ epoxi och sand. Systemet är avsett för både nya och gamla golv. Läggs i tjocklek 2-6 mm.

Beläggningen är halkskyddad, tät och porfri och lämplig för våta miljöer inomhus. Beläggningen ger en mycket tålig yta som levereras i tio olika standard-kulörer. Graden av halkskydd kan anpassas efter behov.

Standardfärgkarta

RAL7035

RAL1013

RAL7038

RAL7044

RAL7037

RAL7030

RAL7001

RAL6011

RAL1001

RAL3009

På grund av tryckteknikska skäl kan färgavvikelser förekomma.

Uppbyggnad



Användningsområde

- Livsmedelsindustri
- Bryggerier
- Storkök
- Kemi- och processindustri
- Tvätthallar
- Våt- och hygienutrymmen
- Truckgångar och lastkajer
- Djurstallar
- Fiskförädling

Egenskaper

- Fogfri yta
- Hög mekanisk slitstyrka
- Hög reptålighet
- Halkskyddsgrad efter behov
- Dekorativ med stora färgsättningsmöjligheter
- Vattentät – tål kraftig maskinrengöring
- Tål de vanligaste industrikemikalierna
- Lång livslängd

Installation

Beläggningsarbetet tar normalt 2-3 dagar i anspråk. Omkringvarande verksamhet påverkas oftast inte, utan kan fortgå som vanligt under läggningsarbetet. Produkterna är så gott som luktfria och ger inte upphov till någon störande odör.

Kvalitetssäkring

Installation utförs endast av auktoriserad entreprenör med dokumenterad kvalitetssäkring. Hantverkskvaliteten på utförandet är av största betydelse för beläggningens slutliga prestanda.

Underhåll

Golvytorna tål rengöring med högtryckstvätt eller skurmaskin. Beläggningen tål de vanligast förekommande rengöringsmedlen.

Beskrivningstext

Produkt	Eporoc EP Color Struktur
Tjocklek	3 mm
Yta	Halkskyddad
Sockel/ hålkäl	100 mm, radie 50 mm
Kulör	RAL1001
Tillverkare	Eporoc AB 0727-311161

Förarbete och utförande enligt leverantörens anvisningar. Arbetet skall utföras av AFG-auktoriserad entreprenör med dokumenterad kvalitetssäkring.

Underlag

Betongen eller spackel skall vara av god kvalitet och förbehandlad med diamantslipning, blästring eller fräsning. Underlaget bör ha en draghållfasthet i ytan på minst 1,5 MPa. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 93%. Tillskjutande fukt får ej förekomma. Ytan skall vara torr, dammfri och fri från vidhäftnings-påverkande föroreningar såsom t ex olja, fett.

Applicering

Vid applicering skall temperaturen på golvytan och i omgivningen vara minst +10°C och högst +30°C samt överstiga daggpunkten med minst +3°C. Luftens relativa fuktighet får inte överstiga 75%.

För hög luftfuktighet under härdningsförloppet kan medföra ytstörningar. De ingående komponenterna, A- och B-del samt fillermaterial, bör vara rums-tempererade vid appliceringen.

Systembeskrivning (ca 3 mm)

Primer	Eporoc EP Klar Sand 0,7-1,2	0,3 kg/m2 0,5 kg/m2
Beläggning	Eporoc EP Color Sand 0,7-1,2	1,4 kg/m2 3,0 kg/m2
Topplack	Eporoc EP Color	0,6 kg/m2

Skikttjocklek

Beläggningen utförs oftast i 2-6 mm tjocklek. Vid skikt-tjocklek > 4 mm ger beläggningen en punktlast-fördelning mot underlaget.

Ytor som utsätts för termochocker eller mycket tung mekanisk belastning bör utföras i tjocklek 6-8 mm.

Härdningstid

Eporoc EP Color	+10°C	+20°C	+30°C
Gångbar	24 tim	12 tim	8 tim
Lätt trafik	5 dygn	3 dygn	2 dygn
Fullt uthärdad	10 dygn	7 dygn	5 dygn

Halkskydd

Beläggningens halkskydd kan anpassas efter de krav som ställs på aktuell yta.

Tekniska typvärden

Glans	Blank
Vidhäftning	100% brott i betong (C-35)
Böjhållfasthet	> 20 MPa
Draghållfasthet	> 30 MPa
Tryckhållfasthet	> 80 MPa
Ythårdhet	ca 80 (Shore D)
Diffusionsegenskaper	vattentät
Kemikalieresistens	Tål de vanligast förekommande industrikemikalier-na. Begränsad resistens mot organiska syror och lösningsmedel.

Miljö

Produkterna som ingår i beläggningssystemet är lösningsmedelsfria och i det närmaste luktfria. Systemet säkerställer en snabb installation av beläggningen och slutprodukten utgör ingen hälso- eller miljörisk för användaren.

Ytor där beläggningsarbete pågår avgränsas med markeringar och annan verksamhet får ej förekomma inom avgränsad yta. Verksamhet på omgivande ytor påverkas normalt inte.

Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2014:43 om Kemiska arbetsmiljörisker skall följas, se www.av.se.

CE

EPOROC GOLVSYSTEM

Eporoc AB
Metallgatan 21A
262 72 Ängelholm

14

CPR-SE1004
EN 13813
EPOROC EP COLOR STRUKTUR

Fogfria härdplastbeläggningar för användning inomhus

Brandegenskaper Class B_{fl} – s1	
Emission av frätande ämnen	SR
Vattenpermeabilitet	NPD
Tryckhållfasthet	AR0.5
Böjhållfasthet	B2.0
Nötningsmotstånd	IR4
Ljudisolering	NPD
Ljudabsorption	NPD
Värmemotstånd	NPD
Kemisk beständighet	NPD

NDP = Ingen prestanda fastställd (No performance determined)

Uppgifterna ovan i systembeskrivningen är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

Version: 2016-01-26