Ep Klar Flexibel

PRODUKTBLAD

PRODUKTBESKRIVNING
Ep Klar Flexibel är en lösningsmedelsfri tvåkomponents semi-elastisk epoxi.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
- Primer för asfalt/ bitumenunderlag
- Primer för skivmaterial och durkplåt
- Bindemedel för fogfria färgsandsbeläggningar.
- Flexibelt membran i beläggningssystem

FÖRDELAR
- Lågviskös
- Lägsta temperatur vid applicering: +15°C
- Permanent elasticitet, lång livslängd
- Låg gulning, medelgod kemikalieresistens
- Låg emitterande, lösningsmedelsfri, 100% torrhalt
- Elastisk och slagtålig beläggning med god nötningstålighet

UPPBYGGNAD
Ep Klar Flexibel är avsedd för både nya och gamla golv.



CE
14
EN 13813

MILJÖ
Ep Klar Flexibel är lösningsmedelsfri och närmast luktlös vid applicering och inte brandfarlig. Slutprodukten utgör ingen hälso- eller miljörisk för användaren. Ytor där beläggningsarbete pågår avgränsas med markeringar. Verksamhet på omgivande ytor påverkas normalt inte.

Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2014:43 om Kemiska arbetsmiljörisker skall följas, se www.av.se

FÖRBEHANDLING
Underlaget skall vara av god kvalitet och förbehandlad med diamantslipning, blästring eller fräsning. Underlaget bör ha en draghållfasthet i ytan på minst 1,5 MPa. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 93%. Tillskjutande fukt får ej förekomma. Ytan skall vara torr, dammfri och fri från vidhäftningspåverkande föroreningar såsom t ex olja, fett.

APPLICERING
Vid applicering skall temperaturen på golvytan och i omgivningen vara minst +15°C och högst +30°C samt överstiga daggpunkten med minst +3°C. Luftens relativa fuktighet får inte överstiga 75%.

BRUKSANVISNING
Ep Klar Flexibel är en 2-komponentsprodukt, blanda därför med en långsamtgående blandare i minst 3 minuter tills produkten är helt homogen. Produkten får inte spädas.

Blandningsförhållande: A:B 2:1 i viktdelar
Brukstid/potlife (20°C): ca 40 min

FÖRPACKNING
A+B: 15kg (10+5kg). Förvaras i oöppnade originalemballage vid 15-30°C temperatur i 12 månader

TEKNISK INFORMATION

Hårdhet	Shore D ca 45
Viskositet	ca 500 mPa s
Densitet	blandad 1,07 gr/cm^3
Volymtorrhalt	100%
Glans	Blank
Kulör	Ofärgad transparent